

## Product Information

### **VESTOSINT®1258 schwarz**

#### **Polyamid 12-Elektrostatikpulver**

VESTOSINT 1258 schwarz ist ein Polyamid 12-Pulver, das insbesondere für die elektrostatische Beschichtung von Metallteilen entwickelt wurde, beispielsweise für die Beschichtung von Bauteilen für die Automobilindustrie.

Für weitere Informationen empfehlen wir unsere Broschüre "VESTOSINT - Polyamid 12- Beschichtungspulver".

**Weitere Auskünfte erhalten Sie von den Mitarbeitern der Abteilung Market Development des Geschäftsgebiets High Performance Polymers.**

## Pulvereigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm		Einheit	VESTOSINT 1258 schwarz
	international	national		
Mittleres Korn	d50	Laserbeugung (Malvern Mastersizer)	µm	ca.22

## Dichte, Wasseraufnahme, thermische und elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm		Einheit	VESTOSINT 1258 schwarz	
	international	national			
Schmelztemperatur	ISO 3146	DIN EN ISO 3146	°C	184	
Dichte	23 °C	ISO 1183	DIN EN ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,016
Härte Shore D	ISO 868	DIN EN ISO 868		75	
Kugeldruckhärte	H30	ISO 2039-1	DIN EN ISO 2039-1	N/mm <sup>2</sup>	90
Spez. Durchgangswiderstand	IEC 60093	DIN IEC 60093	Ω · cm	10 <sup>12</sup>	
Elektrische Durchschlagfestigkeit	IEC 60243-1	DIN EN 60243-1			
	K20/P50		kV/mm	90	
Wasseraufnahme	ISO 62	DIN EN ISO 62			
	100 °C, Sättigung		%	1,9	
Feuchtigkeitsaufnahme	ISO 62	DIN EN ISO 62			
	23 °C, 96 % r. F.		%	1,3	
	23 °C, 50 % r. F.		%	0,5	
Therm. Längenausdehnungskoeffizient	ISO 11359	DIN 53752			
	23 – 55 °C		10 <sup>-4</sup> · K <sup>-1</sup>	1,09	
Wärmeleitfähigkeit		Anlehnung an DIN 52612	W/m · K	0,23 – 0,29	
Spezifische Wärme		DIN 53765	J/g · K	2,35	
Taber-Abrieb	CS17, 500g	ASTM D 1242	DIN 53 754	mg/100 Umdr.	< 1

Durch Farbmittel können die Eigenschaftswerte verändert werden.

® = eingetragene Marke

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.